
webercol gress G

Adesivo grigio C2T per piastrelle non porose (gres/porcellanato)



Descrizione

webercol gress G è un adesivo premiscelato a base di cemento grigio, inerti selezionati e additivi specifici che migliorano l'adesione e la lavorabilità. Classificazione C2T.

Vantaggi

per piastrelle in gres porcellanato fino a 60x60 cm
per piastrelle in gres e gres porcellanato
idoneo per superfici verticali e orizzontali

UTENTE

- webercol gress G è indicato per la posa di piastrelle di medie dimensioni, sia porose che non porose, su superfici interne verticali e orizzontali.
- • Il prodotto può essere utilizzato su superfici esterne preventivamente impermeabilizzate e non esposte al contatto diretto con gli agenti atmosferici.
- • Se ne sconsiglia l'impiego in aree soggette a condizioni climatiche estreme o a temperature molto elevate.
- .

Preparazione della base

- • Le temperature dell'aria e del supporto durante l'applicazione e l'asciugatura devono essere comprese tra 5°C e 30°C.
- • I supporti devono essere solidi, asciutti, puliti e piani. Per supporti esistenti o malte tradizionali, si consiglia di pretrattare la superficie con un primer idoneo.
- • I supporti in calcestruzzo, i massetti cementizi e le malte bastarde (cemento-calce) devono avere una stagionatura di almeno 28 giorni e un contenuto di umidità residua ≤ 1,5%.
- • I supporti a base di calce e cemento devono essere trattati con il primer *weberprim deep*, mentre le superfici in calcestruzzo devono essere trattate con *weberprim 813*. I primer devono essere applicati secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti.
- .

Istruzioni per l'applicazione

- • Miscelare il prodotto con acqua in un recipiente pulito. Aggiungere lentamente il contenuto del sacco da 25 kg a 6,5–7 litri d'acqua e mescolare utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri o una cazzuola, fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- • Lasciare riposare l'impasto preparato per 5 minuti prima di procedere con l'applicazione.
- • Rimescolare l'impasto con una cazzuola e applicarlo sul supporto utilizzando una spatola dentata, scegliendo la dimensione della dentatura in base al tipo e alle dimensioni delle piastrelle.
- • Applicare innanzitutto uno strato sottile di materiale utilizzando il lato liscio della spatola; questa operazione serve a rimuovere eventuali residui di polvere e a regolarizzare l'assorbimento del supporto, ottimizzando così il tempo aperto.
- • Successivamente, applicare l'adesivo utilizzando una spatola dentata con dentatura massima di 10x10 mm.
- • Applicare le piastrelle esercitando una leggera pressione e un movimento di scorrimento, picchiettandole delicatamente per garantire che l'intera superficie sia a contatto con l'adesivo.
- • Eventuali correzioni della posizione delle piastrelle devono essere effettuate entro 20 minuti dall'applicazione dell'adesivo. Se sulla superficie dell'adesivo si forma una pellicola, ripassarla con una spatola dentata. Se la piastrella non aderisce entro il tempo indicato, rimuovere l'adesivo e sostituirlo con materiale fresco.
- • Il tempo intercorrente tra l'applicazione dell'adesivo sul supporto e sulla piastrella e la posa effettiva della piastrella non deve superare i 20 minuti in condizioni climatiche ottimali.
- • Il materiale miscelato deve essere utilizzato entro 120 minuti. Non sottoporre


webercol gress G

Adesivo grigio C2T per piastrelle non porose (gres/porcellanato)

le piastrelle a carichi per almeno 24 ore.

webercol gress G

Adesivo grigio C2T per piastrelle non porose (gres/porcellanato)



- • dopo la posa, per garantire una buona adesione.
- • Si consiglia di applicare lo stucco dopo 24–48 ore.

Sicurezza del prodotto

- • Componenti pericolosi della miscela: cemento Portland



- • Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezione per gli occhi e protezione per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- • Il contenuto di cromo solubile Cr(VI) nel prodotto è inferiore allo 0,0002% della massa totale del cemento secco.
-

Filo

Preparazione: miscelatore elettrico, recipiente di miscelazione.
Applicazione: spatola dentata in acciaio.

Longevità

12 mesi, stoccato su pallet in ambienti asciutti e protetti dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Deve essere protetto dal gelo.
.

Distruzione

Il prodotto inutilizzato e gli imballaggi vuoti non devono essere smaltiti al di fuori delle strutture di gestione dei rifiuti designate. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto e le disposizioni di legge per ulteriori informazioni

weber
SAINT-GOBAIN

webercol gress G

Adesivo grigio C2T per piastrelle non porose (gres/porcellanato)




Tabella dei dati tecnici

Tipo di imballaggio	sacchetto di carta	
Quantità per unità	25 kg / confezione 1350 kg / pallet	54 borse / pallet
Colore	grigio	
Granulazione	0.7 mm	
consumo	3-5 kg	I dati relativi ai consumi sono indicativi e dipendono dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di applicazione.
Consumo di acqua	6,5-7 l	
Spessore dello strato	10 mm	

Grafico delle prestazioni

impostazioni	VALORE MEDIO	Unità di misura
Resistenza alla flessione	NA	mm
Resistenza a trazione a 28 giorni	≥ 1	Mpa
Resistenza a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1	Mpa
Resistenza a trazione dopo esposizione al calore	≥ 1	Mpa
Resistenza a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1	Mpa

weber
SAINT-GOBAIN