
Ficha técnica do produto

webercol gress W

Adesivo branco C2T para revestimentos não porosos (grés/porcelanato)



Descrição

webercol gress W é um adesivo pré-misturado à base de cimento cinzento, agregados selecionados e aditivos específicos que melhoram a adesão e a trabalhabilidade.
Classificação C2T

Vantagens

Para azulejos/mosaicos em grés porcelânico até 60x60 cm
Para azulejos/mosaicos em grés e grés porcelânico
Adequado para superfícies verticais e horizontais

Utilização

- webercol gress W é indicado para a colocação de cerâmica de médias dimensões, quer porosa quer não porosa, em superfícies interiores verticais e horizontais.
- O produto pode ser utilizado em superfícies exteriores previamente impermeabilizadas e não expostas ao contacto direto com intempéries.
- Não se recomenda a sua utilização em áreas sujeitas a condições climáticas extremas ou a temperaturas muito elevadas.
- .

Preparação do Suporte

- As temperaturas do ar e do suporte durante a aplicação e a secagem devem estar compreendidas entre 5 °C e 30 °C.
- Os suportes devem estar sólidos, secos, limpos e planos. Para suportes existentes ou argamassas tradicionais, recomenda-se o pré-tratamento da superfície com um primário adequado.
- Os suportes em betão, betonilhas de cimento e argamassas mistas (cimento-cal) devem ter uma cura de pelo menos 28 dias e um teor de humidade residual ≤ 1,5%.
- Os suportes à base de cal e cimento devem ser tratados com o primário *weberprim deep*, enquanto as superfícies em betão devem ser tratadas com *weberprim 813*. Os primários devem ser aplicados de acordo com as instruções constante nas respetivas fichas técnicas
- .


- Mistura: Misturar o produto com água num recipiente limpo. Adicionar lentamente o conteúdo do saco de 25 kg em 6,5 a 7 litros de água e misturar utilizando um misturador elétrico a baixa rotação ou uma colher de pedreiro, até obter uma massa homogénea e sem grumos. Repouso: Deixar a mistura repousar durante 5 minutos antes de proceder à aplicação. Aplicação: Voltar a misturar o produto com a colher de pedreiro e aplicá-lo sobre o suporte utilizando uma espátula/pente dentado, escolhendo o tamanho da dentagem de acordo com o tipo e dimensão das peças cerâmicas. Camada de contato: Aplicar primeiramente uma camada fina de material utilizando o lado liso da espátula; esta operação serve para remover eventuais resíduos de poeira e regularizar a absorção do suporte, otimizando o tempo aberto. Penteado: Em seguida, aplicar o adesivo com a espátula dentada (dentagem máxima de 10x10 mm). Colocação: Colocar as peças cerâmicas exercendo uma ligeira pressão e um movimento de deslizamento, batendo suavemente para garantir que toda a superfície fique em contacto com o adesivo. Ajustes: Eventuais correções na posição das peças devem ser efetuadas no prazo de 20 minutos após a aplicação do adesivo. Se se formar uma película superficial no adesivo, passe novamente a espátula dentada. Se a peça cerâmica não aderir dentro do tempo indicado, remova o adesivo e substitua-o por material fresco. Tempo Aberto: O tempo decorrido entre a aplicação do adesivo no suporte e a colocação efetiva da peça não deve ultrapassar 20 minutos em condições climáticas ideais. Tempo de Utilização: O material misturado deve ser utilizado no prazo de 120 minutos. Rejuntamento: Recomenda-se a aplicação do betume para juntas (estuco) após 24-48 horas da colocação.

weber
SAINT-GOBAIN

Ficha técnica do produto

webercol gress W

Adesivo branco C2T para revestimentos não porosos (grés/porcelanato)



Segurança do Produto

- **Componentes perigosos da mistura:** Cimento Portland



- **Riscos e Precauções:** Provoca lesões oculares graves. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Pode irritar as vias respiratórias. Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- **EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- **EM CASO DE CONTACTO COM A PELE:** Lavar abundantemente com água e sabão.
- **EM CASO DE INALAÇÃO:** Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que facilite a respiração.
- **Teor de crómio:** O teor de crómio solúvel Cr(VI) no produto é inferior a 0,0002% da massa total do cimento seco.

Ferramentas

- **Preparação:** Misturador elétrico, recipiente de mistura.
- **Aplicação:** Espátula / pente dentado em aço

Conservação e Validade

Validade: 12 meses, armazenado sobre paletes em ambientes secos e protegidos da exposição direta às intempéries. Deve ser protegido do gelo.

Eliminação de Resíduos

O produto não utilizado e as embalagens vazias não devem ser eliminados fora das instalações de gestão de resíduos designadas. Consulte a ficha de dados de segurança do produto e as disposições legais para mais informações

weber
SAINT-GOBAIN

Ficha técnica do produto

webercol gress W

Adesivo branco C2T para revestimentos não porosos (grés/porcelanato)




Tabela de Dados Técnicos

Parâmetro	Valor / Especificação	
Quantidade por unidade	25 kg / embalagem 1350 kg / palete	54 sacos / palete
Cor	branco	
Granulometria	0.7 mm	
Consumo	3-5 kg	(dados indicativos, dependem do suporte e da técnica).
Consumo de água	6,5-7 l	
Espessura da camada	10 mm	

Gráfico de Desempenho

Parâmetro / Ensaio	Valor Médio	Unidade de Medida
Resistência à flexão	NA	mm
Resistência à tração aos 28 dias	≥ 1	Mpa
Resistência à tração após ciclos de gelo-degelo	≥ 1	Mpa
Resistência à tração após exposição ao calor	≥ 1	Mpa
Resistência à tração após imersão em água	≥ 1	Mpa

weber
SAINT-GOBAIN