webermur stuko

Stuko patinimi



Përshkrimi

webermur stuko është një material për patinim me granulim shumë të imët.

Avantazhet

- Përgatitet dhe aplikohet lehtësisht
- Ekstremisht i bardhë
- I përshtatshem vetëm për përdorim të brendshëm

Përdorimi

- webermur stuko përdoret për lëmimin e mureve dhe tavaneve, në ambiente të brendshme, të thata dhe pa lagështirë. I përshtatshëm për përdorim në bazamentet më të lëmuara si betoni, fino dhe shumë i përshtatshëm për pllakat e gipsit. Rezultati përfundimtar i murit dhe i tavanit do të jetë ekstremisht i bardhë dhe i lëmuar.

Përgatitja e bazamentit

- Bazamenti ku do të aplikohet stuko, duhet të jetë i fortë, i niveluar, pa prani lagështire dhe i pastër.
- Në rast të bazamenteve të vjetra është e këshillueshme që sipërfaqja të paratrajtohet me astarin / bazën e përshtatshme.
- Temperatura e ajrit dhe bazamentit gjatë aplikimit dhe tharjes duhet të jetë mbi +5°C dhe nën +30°C

Udhëzime mbi aplikimin

- Përzjerja e produktit duhet të bëhet në një enë të pastër.
- Përmbajtja e thesit prej 15kg shtohet gradualisht në 6.5-7 litra ujë, duke e përzjerë me përzjerës elektrik, derisa të përfitohet një masë homogjene, pa kokrriza.
- Masa e përgatitur duhet të aplikohet brenda 1 ore, me anë të mallës metalike në një ose dy shtresa me trashësi maksimale 1 - 1.5 mm secila. Këshillohet që për aplikimin e shtresës së dytë, të pritet që shtresa e parë të ketë arritur tharjen e plotë.
- Pasi është arritur tharja totale e materialit, nëse është e nevojshme mund të fërkohet sipërfaqja ku është aplikuar materiali me letër zmerile të imët, për t'i dhënë asaj një pamje më uniforme dhe të lëmuar.
- Koha e tharjes mund të variojë nga kushtet atmosferike dhe ventilimi i ambientit.

Siguria e produktit

- Ky produkt konsiderohet jo i rrezikshëm sipas rregulloreve CPL;
- Megjithatë, është e rëndësishme të respektohen masa të përgjithshme sigurie: Shmangni kontaktin e zgjatur me lëkurën dhe sytë; Në rast kontakti me sytë, shpërlani menjëherë me shumë ujë;
  Vendosni pajisje mbrojtëse (maskë FFP2, doreza sipas standardit EN 374-1 dhe syze mbrojtëse gjatë aplikimit); Mbani larg nga personat e pa mbrojtur; Shmangni formimin e pluhurit; Siguroni ventilim adekuat; Mos pini ose hani gjatë punës; Lani duar tërësisht para dhe pas punës; Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë; Mbani larg fëmijëve.

**Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.*

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k
Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq
Sales.Department@saint-gobain.com,
www.saint-gobain.al
+355 69 20 24 002

Webermur stuko

Stuko patinimi



Ngjyra
e bardhë

Veglat
Për miksim: mikser elektrik
Për aplikim: mallë metalike
Për lëmim: letër zmerilime e imët

Jetëgjatësia
12 muaj, i magazinuar mbi paletë në zona të thata dhe pa ndikim të drejtpërdrejtë nga kushtet e motit. Duhet mbrojtur nga ngrica.

Asgjësimi
Produkti i papërdorur dhe paketimi bosh nuk mund të hidhen jashtë hapësirave të menaxhimit të mbetjeve. Shikoni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit dhe kërkesat legjislative për më shumë informacion.

**Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.*

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k
Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq
Sales.Department@saint-gobain.com,
www.saint-gobain.al
+355 69 20 24 002

Çertifikatë Cilësie
Lëshuar më: 18.4.2025.

webermur stuko

Stuko patinimi



Tabela e të dhenave teknike

Lloji i paketimit	thes letre	
Sasi për njësi	15 kg / paketim 1050 kg / palete	70 thasë / paletë
Ngjyra	E bardhë	
Kokërrzimi	0.063 mm	
Konsumi	1kg/m2/mm	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese dhe në varësi të karakteristikave të bazamentit dhe teknikës së aplikimit.
Konsumi i ujit	6,5-7 l	
Trashësia e shtresës	1 – 2.5mm	Trashësia finale

Treguesit fiziko-mekanike

PARAMETRAT	VLERA MESATARE	NJËSIA MATËSE
Masa vëllimore e pluhurit	1.10 – 1.20	Gr/cm3
Masa vëllimore në 20°C	1.3-1.35	Gr/cm3
Gjendja	Pluhur	

**Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.*

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k
Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq
Sales.Department@saint-gobain.com,
www.saint-gobain.al
+355 69 20 24 002