webertop finitura W

Massa branca de acabamento.



Descrição

webertop finitura W é uma massa de acabamento branca à base de cimento Portland, cal hidratada e agregados selecionados.Produto premium enriquecido com agentes hidrofugantes e fibras, desenvolvido para prevenir a formação de fissuras e melhorar a aderência ao suporte.

Vantagens

Argamassa de acabamento branca
Fácil de preparar e aplicar
Para utilização em interiores e exteriores

Campo de aplicação

webertop finitura W é utilizado em rebocos interiores e exteriores, sobre todos os tipos de superfícies tradicionais e suportes absorventes. Não se recomenda a sua utilização sobre superfícies previamente pintadas ou envernizadas, nem sobre madeira, gesso ou metal.

Preparação do suporte

- LA temperatura do ar e do suporte durante a aplicação e a secagem deve ser superior a 5°C e inferior a 30°C.
- O suporte sobre o qual o produto será aplicado deve estar sólido, estável, limpo e livre de poeiras ou microrganismos.
- No caso de suportes existentes ou de argamassas tradicionais, recomenda-se o pré-tratamento da superfície com um primário adequado.
- Em caso de superfícies muito absorventes ou de temperaturas elevadas, o suporte deve ser ligeiramente humedecido com água na véspera da aplicação.
- A superfície de trabalho deve ser protegida com redes de proteção para andaimes contra a ação direta do vento, do sol ou da chuva; recomenda-se não realizar os trabalhos em condições atmosféricas particularmente adversas.

Aplicação

O suporte sobre o qual será aplicada a massa de acabamento deve estar sólido, seco e limpo. No caso de suportes existentes ou de argamassas tradicionais, recomenda-se o pré-tratamento da superfície com um primário adequado.

- ☐ Misturar o produto com 7-7,5 litros de água num recipiente limpo. O conteúdo do saco de 25 kg deve ser misturado com um misturador elétrico, adicionando gradualmente a água.
- ☐ O tempo de mistura não deve exceder 3 minutos e a massa preparada deve ser utilizada no prazo de 2 horas. No caso de suportes muito absorventes, recomenda-se humedecer ligeiramente a superfície com água; em caso de temperaturas elevadas, o suporte deve ser molhado na véspera da aplicação.
- ☐ A aplicação é efetuada com uma espátula de aço em uma ou duas camadas, com uma espessura máxima de 2-2,5 mm por camada. Para a aplicação da segunda camada, recomenda-se aguardar que a camada anterior tenha atingido a consistência necessária para suportar a carga adicional.
- ☐ Quando a superfície do material atingir o grau correto de secagem, uma esponja húmida...

***Nota: Todos os parâmetros acima indicados referem-se a condições climáticas padrão, com uma temperatura de 20°C e uma humidade relativa até 65%. Caso as condições atmosféricas não estejam em conformidade com as acima indicadas, é necessário adaptar os métodos de aplicação às condições existentes. A Weber garante que a qualidade dos produtos fornecidos está em conformidade com todas as normas e regras de produção em vigor. A empresa não se responsabiliza por eventuais erros na aplicação do material, pela utilização do produto para fins não recomendados na respetiva descrição técnica, nem por aplicações efetuadas em condições atmosféricas que não cumpram as especificações indicadas. A Weber recomenda a realização de um ensaio prévio numa superfície de teste antes do início dos trabalhos. Quaisquer reclamações serão aceites exclusivamente relativamente à qualidade do produto, desde que este tenha sido armazenado, preparado e aplicado de acordo com as instruções fornecidas. A Saint-Gobain Construction Products Albania não assume qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização inadequada das informações contidas na presente ficha técnica e reserva-se o direito de alterar os dados sem aviso prévio.*

webertop finitura W

Massa branca de acabamento.



Indicadores físicos e mecânicos

PARÂMETRO	VALOR MÉDIO	UNIDADE DE MEDIDA
Densidade aparente	1.4 -1.5	Gr/m3
seca	28 - 30	%

Checmical indicators

PARÂMETRO	VALOR MÉDIO	UNIDADE DE MEDIDA
↓ μ	450-.150	‰
Densidade da mistura a 20°C	1650 - 1750 970-.3100	%% Kg/L
Aspeto final	Branco – rugoso	
Estado	Pó	

Passa-se uma esponja húmida sobre a superfície para obter o aspeto final desejado.

Ferramentas

- Mistura: misturador elétrico
- Aplicação: espátula de aço
- Acabamento: esponja húmida

Prazo de conservação

12 meses, quando armazenado em locais secos e sobre paletes de madeira. A data de fabrico encontra-se indicada na embalagem.

Tabela de dados técnicos

Código do produto	W3042L	
Embalagem	Saco de papel	
Quantidade por unidade	25 kg / saco 1400 kg / palete	
Cor	branco	
Granulometria	0.7 mm	
Consumo	2,4-2,8 kg/m2	Os dados relativos ao consumo são indicativos e podem variar em função das características do suporte e da técnica de aplicação utilizada.
Espessura de aplicação.	5 mm	

***Nota: Todos os parâmetros acima indicados referem-se a condições climáticas padrão, com uma temperatura de 20°C e uma humidade relativa até 65%. Caso as condições atmosféricas não estejam em conformidade com as acima indicadas, é necessário adaptar os procedimentos de aplicação às condições existentes. A Weber garante que a qualidade dos produtos fornecidos está em conformidade com todas as normas e regras de produção em vigor. A empresa não se responsabiliza por quaisquer erros na aplicação do material, pela utilização do produto para fins não recomendados na respetiva descrição técnica, nem por aplicações efetuadas em condições atmosféricas que não cumpram as especificações indicadas na presente ficha técnica. A Weber recomenda a realização de um ensaio prévio numa superfície de teste antes do início dos trabalhos. Quaisquer reclamações serão aceites exclusivamente relativamente à qualidade do produto, desde que este tenha sido armazenado, preparado e aplicado de acordo com as instruções fornecidas. A Saint-Gobain Construction Products Albania não assume qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes da utilização inadequada das informações contidas na presente ficha técnica e reserva-se o direito de alterar os dados sem aviso prévio.*